



COMFORT K1

VERNICE MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA AD EFFETTO NATURALE PER PARQUET ESENTE DA N.M.P.

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

CERTIFICAZIONI:



DESCRIZIONE ED IMPIEGHI:

Vernice acrilico-poliuretana monocomponente di finitura, per parquet, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa con ottimo potere coprente e buona resistenza all'abrasione e alle sgommature. Dotata di eccezionale trasparenza, bagnabilità e carteggiabilità, di facile applicazione e ad effetto "naturale". Adatto per ambienti a traffico da normale ad intenso. Prodotto esente da N.M.P. e conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140.) Disponibile nelle versioni lucida, satinata ed opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Base chimica:	resine sintetiche in emulsione acquosa
Viscosità:	18-20 sec. (tazza Ford n.4)
Peso specifico:	1 g/cm ³
Diluizione:	non necessaria, eventualmente con acqua demineralizzata o DILUENTE ECO R
Applicazione:	con rullo o pennello
Consumo:	80-100 ml/mq per mano
Taber test (1000giri, 1000grammi, mola CS-10):	31 mg.
Adesione (quadrettatura):	100 %
Temperatura di utilizzo:	compresa tra +10°C e +25°C
Tempo di essiccazione:	fuori polvere 30 min. circa fuori impronta 60 min. circa
Tempo di carteggiabilità:	12 ore circa
Tempo di sovrapplicazione:	6-12 ore circa.
Tempo di indurimento finale:	48/72 ore
Grado di lucentezza:	LUX 85 ±5 gloss SAT 45 ±5 gloss MATT 15 ±5 gloss
Contenuto COV:	49 g/l
Temperatura di magazzinaggio:	compresa tra +5°C e +25°C
Durata di magazzinaggio:	12 mesi nelle confezioni chiuse
Pulizia:	con acqua finché il prodotto è fresco
Adatto per uso:	interno
Istruzioni di sicurezza:	Vedi scheda di sicurezza
Confezione:	taniche da l 5

MODALITA' D'USO: Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare con cura la confezione prima dell'uso. Applicare una mano di fondo Lechner (COMFORT PRIME K1) dopo essiccazione procedere alla carteggiatura con grana 180/220 ed aspirare. Versare il prodotto su un contenitore pulito, filtrare, attendere qualche minuto ed utilizzare attrezzi puliti. Stendere COMFORT K1 in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Dopo l'essiccazione della prima mano, rispettando i tempi di sovrapplicazione sopra citati, si può procedere all'applicazione di una seconda mano avendo cura di effettuare una leggera carteggiatura con carta o rete abrasiva di grana 180-220 tra una mano e l'altra. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE ECO R (in misura del 5% sul

totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori ai 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio della vernice.

ALTRE INFORMAZIONI: E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. COMFORT K1 è compatibile con i prodotti di finitura della SERIE ECO e della SERIE COMFORT. Non applicare successivamente vernici a solvente. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con COMFORT K1 si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro ECO DAY o la cera ECO SHINE. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. COMFORT K1, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso proteggere le mani con guanti. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.