Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

CAMPI DI APPLICAZIONE

- LINEA RESILIENTI
- LINEA LEGNO (X)
- LINEA NAVALE
- LINEA ERBA SINTETICA
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

COMFORT K1

VERNICE ACRILICO-POLIURETANICA MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA AD EFFETTO NATURALE PER PARQUET

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice acrilico-poliuretanica monocomponente di finitura, per parquet, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa con ottimo potere coprente e buona resistenza all'abrasione e alle sgommature. Dotata di eccezionale trasparenza, bagnabilità e carteggiabilità, di facile applicazione e ad effetto "naturale". Adatto per ambienti a traffico da normale ad intenso. Prodotto esente da N.M.P. e conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140.) Disponibile nelle versioni lucida, satinata ed opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Rullo a pelo raso

Applicazione
Pennello

Adatto per uso interno

Tempo di fuori polvere 30 minuti
Tempo di fuori impronta 50 minuti
Tempo di fuori carteggiabilità 6 ore
Tempo di messa in servizio 36 ore

Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa

Grado di lucentezza
Lux: 85 gloss, Sat: 45 gloss, Matt: 15 gloss

Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **15 mg**

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
80-100 ml/mq per mano

Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C

Miscelare prima dell'uso

Pulizia
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 49 g/l.

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da N-Methyl Pyrrolidone

Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare con cura la confezione prima dell'uso. Applicare una mano di fondo Lechner (COMFORT PRIME K1) dopo essicazione procedere alla carteggiatura con grana 180/220 ed aspirare. Versare il prodotto su un contenitore pulito, filtrare, attendere qualche minuto ed utilizzare attrezzi puliti. Stendere COMFORT K1 in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Dopo l'essiccazione della prima mano, rispettando i tempi di sovrapplicazione sopra citati, si può procedere all'applicazione di una seconda mano avendo cura di effettuare una leggera carteggiatura con carta o rete abrasiva di grana 180-220 tra una mano e l'altra. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE ECO R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori ai 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio della vernice.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. COMFORT K1 è compatibile con i prodotti di finitura della SERIE ECO e della SERIE COMFORT. Non applicare successivamente vernici a solvente. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con COMFORT K1 si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro ECO DAY o la cera ECO SHINE. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. COMFORT K1, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it