Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

CAMPI DI APPLICAZIONE

- X LINEA RESILIENTI
- LINEA LEGNO
- LINEA NAVALE
- LINEA ERBA SINTETICA
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

ECOGRIP

PRIMER AGGRAPPANTE PER RASATURE SU SOTTOFONDI SCARSAMENTE O NON ASSORBENTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Primer monocomponente pronto all'uso a base di resine acriliche in emulsione acquosa, con ottimo potere aggrappante, idoneo a favorire l'ancoraggio di rasature cementizie su superfici scarsamente o non assorbenti e su sottofondi con residui di rasature ben ancorate. Idoneo come aggrappante su residui di colla tenacemente ancorati. Non è adatto per successivi incollaggi diretti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Rullo di pelo

Applicazione
Pennello

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Adatto per sedie a rotelle

Tempo di essicazione
15-20 minuti su sottofondi scarsamente assorbenti
45-60 minuti su sottofondi non assorbenti

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Aspetto
Liquido

Colore
Verde

Base chimica
Resina acrilica in dispersione acquosa

Consumo
100-200 g/mq

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Diluizione
Pronto all'uso

Pulizia
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Teme il gelo

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, solido ed esente da polvere e sostanze distaccanti. Eventuali crepe, se esistenti, vanno preventivamente risanate con SIGEPOX. Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita. Agitare il prodotto prima dell'uso per omogenizzarlo meglio, ECOGRIP è pronto all'uso. Applicare ECOGRIP con rullo di pelo o pennello. Prima di eseguire la successiva rasatura ECOGRIP deve essere completamente asciutto. ECOGRIP è idoneo come promotore di adesione per rasature su sottofondi trattati con primer epossidici o poliuretanici. Deve essere utilizzato puro su ceramica, pietre, legno e su residui di vecchi collanti.

ALTRE INFORMAZIONI

Non utilizzare in ambienti con temperatura inferiore a +10°C. Attenersi alle istruzioni fornite dai produttori dei materiali impiegati. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di 20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it