

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE



LINEA RESILIENTI



LINEA LEGNO



LINEA NAVALE



LINEA ERBA SINTETICA



LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

HYCOL TILE

ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI PESANTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo bicomponente epossipoliuretano elastico ad alte prestazioni idoneo per l'incollaggio di rivestimenti murali pesanti su superfici assorbenti e non assorbenti, compresi pannelli di legno, lamiere metalliche, vecchie pavimentazioni resilienti ben ancorate, ecc. Adatto per uso interno ed esterno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Spatola dentata



Adatto per uso interno



Adatto per uso esterno



Rapporto di catalisi
9,4:0,6 (A:B)



Pot life
60 minuti



Tempo di presa finale
48-72 ore



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Base chimica
Comp. A resina epossipoliuretano; comp. B mix di ammine



Consumo
2500-5000 g/m²



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Pulizia
Solvente CH 500 (finché il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ruggine. Nel caso di superfici eccessivamente spolveranti o non sufficientemente compatte è necessario intervenire con opportuni primer quali la serie dei primer poliuretano (Serie PU) o PRIMER 99 (V. Schede tecniche specifiche dei prodotti). Su superfici lapidee e non assorbenti come ceramiche è consigliato applicare sulla superficie pulita ed asciutta PROMOX per migliorare l'adesione. Fondi in anidrite vanno carteggiati, depolverati e primerizzati secondo le indicazioni del produttore. Miscelare accuratamente i due componenti nel loro corretto rapporto di catalisi 9,4:0,6 con un agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta di colore e aspetto omogeneo. Applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni in modo da avere la completa bagnatura del retro del rivestimento. E' consigliato effettuare prove preventive per valutare le prestazioni di HYCOL TILE in abbinamento al rivestimento da incollare.

ALTRE INFORMAZIONI

I rivestimenti da posare devono essere completamente asciutti. I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed una umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. Evitare l'esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.