

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA ERBA SINTETICA

IGNILUX CL 2001

VERNICE POLIURETANICA PER PARQUET BICOMPONENTE IGNIFUGA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice di finitura poliuretanic a bicomponente a base solvente per parquet con caratteristiche di buona copertura, resistenza all'usura e facile applicazione. Certificata per il trattamento ignifugante in classe 1 di superfici di legno ai sensi del D. M. 66 del marzo 1992, che recepisce la norma UNI 9796 (codice di omologazione AL1845PVI100001), e in classe Bfl s1 ai sensi della norma EN 13501. Conforme alla normativa UNI EN 13036-4 garantendo un'elevata resistenza allo scivolamento. IGNILUX CL 2001 è indicato per tutti i tipi di legno inclusi quelli esotici. Adatto anche per applicazioni su scale, porte, finestre e manufatti di legno in genere. Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 500).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Tempo di fuori polvere 90 minuti
Tempo di fuori impronta 120 minuti
Tempo di carteggiabilità 12-24 ore
Tempo di messa in servizio 36-48 ore



Rapporto di catalisi
1:1 (A:B)



Pot life
6 ore



Base chimica
Resine poliuretaniche in solvente



Grado di lucentezza
60-80 gloss



Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **22 mg**



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo
420 gr/mq per certificazione



Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Solvente CH 500 (finché il prodotto è fresco)

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 500.
Contenuto COV prodotto pronto all'uso 490 g/l.

CERTIFICAZIONI



Prodotto certificato per trattamenti ignifughi di classe 1 per superfici in legno.
DM 66 marzo 1992



Prodotto ignifugo conforme alla Normativa Europea EN 13501-1 • Classe
Bfl-s1

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare energicamente la parte A prima dell'uso. Versare la parte A e la parte B in un contenitore pulito ed utilizzare attrezzi puliti. Miscelare accuratamente i due componenti fino ad ottenere una soluzione perfettamente omogenea. Applicare la prima mano in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda (140 g/mq). Ad essiccazione avvenuta carteggiare con carta abrasiva di grana 180-220, rimuovere la polvere ed applicare in maniera uniforme una seconda mano (140 g/mq). Dopo l'essiccazione procedere come sopra ed applicare la terza mano a finire (140 g/mq). E' possibile applicare anche un numero superiore di mani diminuendo la grammatura a metro quadrato fermo restando che per l'intero ciclo venga applicata una quantità di vernice fresca non diluita non inferiore a 420 g/mq. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE CH400 o DILUENTE CH400 R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori a 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degassaggio del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. E' sconsigliato verniciare a temperature superiori ai 30°C. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. IGNILUX CL 2001, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con IGNILUX CL 2001 si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro ECO DAY o della cera ECO SHINE. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.