

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI

### PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

OIKOS OIL 2K è un olio bicomponente ad alto solido, a base di oli e resine vegetali, per parquet, ad eccellenti prestazioni. Conferisce un'elevata resistenza all'abrasione, protezione al parquet, ed effetto naturale al tatto. Idoneo per uso interno. OIKOS OIL 2K è indicato per tutti i tipi di legno, donando un effetto naturale al tatto.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



**Applicazione**  
Monospazzola



**Adatto per uso interno**



**Tempo di fuori polvere**

6-8 ore

**Tempo di carteggiabilità**

8 ore

**Tempo di indurimento finale**

24-48 ore



**Rapporto di catalisi**

100:10 (A:B) per uso domestico

100:30 (A:B) per superfici ad alto traffico



**Base chimica**

Oli e resine vegetali



**Magazzinaggio**

24 mesi negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C).

Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo



**Aspetto**

Liquido



**Colore**

Ambrato



**Consumo**

80-100 g/mq per mano



**Temperatura di utilizzo**

+10 - +30 °C



**Miscelare prima dell'uso**



**Pulizia**

Solvente CH500 (finchè il prodotto è fresco)

## MODALITÀ D'USO

**Preparazione del supporto:** decerare il parquet, da eventuali cere di manutenzione, grassi. Levigare il parquet, procedere con la stuccatura. Effettuare una carteggiatura con grana 100-120, aspirare completamente la polvere.

**Applicazione:** miscelare solo la parte A, versarla in un contenitore pulito. Non agitare la parte B, versarla nella parte A e procedere alla miscelazione accurata. Applicare il prodotto con monospazzola in modo omogeneo evitando di creare eccessi. Lasciare asciugare il prodotto per almeno 8 ore. Effettuare una leggera carteggiatura, con carta o rete abrasiva 180-220, aspirare ed applicare una seconda mano.

OIKOS OIL 2K è compatibile con il fondo impregnante OIKOS PRIME, per ottenere un ciclo di finitura ad olio.

## ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Tuttavia in relazione alla tipologia di legno (legni esotici, poco porosi) alla tipologia di applicazione e alla grammatura, i tempi essiccativi e i consumi possono variare rispetto a quelli indicati.

## ISTRUZIONI

### PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:

prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso si consiglia di aerare l'ambiente e di proteggersi le mani con guanti. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione, pertanto bagnarli con acqua al termine dell'utilizzo e prima dello smaltimento. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

**AVVERTENZE:** i dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

**Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:**

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo, cat A(f). Valore limite 700 g/l. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 493 g/l.