

OLIO DI FINITURA PER LEGNO A BASE DI OLI, CERE NATURALI E RESINE,
PER USO INTERNO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

OIKOS OIL CEROSO FORTE è un olio impregnante monocomponente a base di oli e cere vegetali addizionati con resine, per parquet e manufatti in legno (porte, finestre, battiscopa) la sua formulazione conferisce resistenza all'abrasione, un effetto morbido al tatto ed opacità alla finitura. Idoneo per uso interno. OIKOS OIL CEROSO FORTE è pronto all'uso, ed è indicato per tutti i tipi di legno, soprattutto per quelli assorbenti o porosi, si consiglia una finitura con due mani di prodotto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Pennello



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Monospazzola



Adatto per uso interno



Tempo di fuori polvere
1-2 ore

Tempo di carteggiabilità
6-8 ore

Tempo di indurimento finale
9-12 ore



Base chimica
Oli e cere vegetali addizionati con resine



Magazzinaggio
24 mesi negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C). Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo



Aspetto
Liquido



Colore
Ambrato



Consumo
60-90 g/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
SOLVENTE CH500 (finché il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto: decerare il parquet, da eventuali cere di manutenzione, grassi. Levigare il parquet, procedere con la stuccatura. Effettuare una carteggiatura con grana 150-180, aspirare completamente la polvere

Applicazione: il prodotto è pronto all'uso; mescolare bene prima dell'uso. Il prodotto può essere applicato con rullo, panno, pennello, monospazzola.

Applicare il prodotto in modo omogeneo evitando di creare eccessi. Lasciare asciugare il prodotto per almeno 6-8 ore. Effettuare una leggera carteggiatura, con grana 220-240, aspirare ed applicare una seconda mano.

Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: i dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Tuttavia in relazione alla tipologia di legno (legni esotici, poco porosi) alla tipologia di applicazione e alla grammatura, i tempi essicativi e i consumi possono variare rispetto a quelli indicati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso si consiglia di aerare l'ambiente e di proteggersi le mani con guanti. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Pertanto garantire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo, cat A(f). Valore limite 700 g/l. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 493 g/l.