Lechner
SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

COMFORT K1

VERNICE ACRILICO-POLIURETANICA MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA
AD EFFETTO NATURALE PER PARQUET

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice acrilico-poliuretanica monocomponente di finitura, per parquet, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa con ottimo potere coprente e buona resistenza all'abrasione e alle sgommature. Dotata di eccezionale trasparenza, bagnabilità e carteggiabilità, di facile applicazione e ad effetto "naturale". Adatto per ambienti a traffico da normale ad intenso. Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140.) Disponibile nelle versioni lucida, satinata ed opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Rullo a pelo raso

Applicazione
Pennello

Adatto per uso interno

Tempo di fuori polvere 30 minuti
Tempo di fuori impronta 50 minuti
Tempo di fuori carteggiabilità 6 ore
Tempo di messa in servizio 36 ore

Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa

Grado di lucentezza
Lux: 85 gloss, Sat: 45 gloss, Matt: 15 gloss

Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **15 mg**

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
80-100 ml/mq per mano

Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C

Miscelare prima dell'uso

Pulizia
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 49 g/l.

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare con cura la confezione prima dell'uso. Applicare una mano di fondo Lechner (COMFORT PRIME K1) raggiunto il "tempo fuori polvere" procedere all'applicazione della prima mano di vernice COMFORT K1. Versare il prodotto in un contenitore pulito, filtrare, attendere qualche minuto ed utilizzare attrezzi puliti. Stendere COMFORT K1 in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Dopo l'essiccazione della prima mano, rispettando i tempi di sovrapplicazione sopra citati, si può procedere all'applicazione di una seconda mano avendo cura di effettuare una leggera carteggiatura con carta o rete abrasiva di grana 180-220 tra una mano e l'altra. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE E (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori ai 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio della vernice.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. COMFORT K1 è compatibile con i prodotti di finitura della SERIE FINISH e della SERIE COMFORT. Non applicare successivamente vernici a solvente. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con COMFORT K1 si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro WOOD CLEAN V. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. COMFORT K1, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it