# KIPOS WPC

TRATTAMENTO DI FINITURA PER MATERIALI IN WPC PER USO ESTERNO

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

KIPOS WPC è una finitura a base oli ossidativi e resine naturali in dispersione acquosa, per materiali in WPC e precompressi lignei, per uso esterno. La sua speciale formulazione dalla rapida essiccazione e dalle ottime caratteristiche idro e oleo-repellenti consente di proteggere e rinnovare i materiali in WPC (decking, arredo da giardino). Conferisce un'elevata resistenza all'acqua e agli agenti atmosferisci. KIPOS WPC contiene filtri UV-adsorber, che proteggono il legno dal fenomeno di ingrigimento, non tonalizza la superfice, ma dona un effetto naturale.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Applicazione**
Pennello

**Adatto per uso esterno**

**Tempo di sovrapplicazione**
6-8 ore
**Tempo di indurimento finale**
24 ore

**Base chimica**
Miscela di oli ossidativi e resine con UV-absorber

**Magazzinaggio**
24 mesi dalla data di produzione negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C). Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo

**Aspetto**
Liquido

**Consumo**
16-20 mq/L

**Temperatura di utilizzo**
+10 - +30 °C

**Miscelare prima dell'uso**

**Pulizia**
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

**Diluizione**
Acqua

**Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:**
Impregnanti non filmogeni per legno (interno ed esterno)
VOC espressi in gr/L di prodotto pronto all'uso:30,54
Limite massimo: 130

## MODALITÀ D'USO

**Preparazione del supporto:** aspirare la polvere e procedere con l'applicazione del trattamento di ripristino sulla superficie bagnata, con il prodotto WOOD RENEWER. Se la superficie non necessita di trattamento intensivo è sufficiente procedere con il solo lavaggio della superficie, con il prodotto a pH neutro DECK SOAP (leggere le schede tecniche), sciacquare con cura e lasciare asciugare la superficie.

**Applicazione**: il prodotto è pronto all'uso; agitare vigorosamente la confezione prima di aprirla e mescolare bene prima dell'uso, Applicare una mano ben tirata mediante l'ausilio di un pennello, evitare di creare eccessi. Lasciare asciugare dalle 6-8 ore, se necessario procedere di una leggera carteggiatura con carta 220-240. Procedere con l'applicazione di una seconda mano. Attendere la completa essiccazione per circa 24 ore.

**Pulizia e manutenzione**: per la pulizia quotidiana del decking in WPC utilizzare il detergente a pH neutro DECK SOAP. Si sconsiglia l'utilizzo di idropulitrice per evitare fenomeni di sfogliamento della finitura.

## ALTRE INFORMAZIONI

Si consiglia di non applicare il prodotto su superfici calde, esposte al sole, in presenza di pioggia, vento e con umidità notturna. In base alle condizioni meteo temperatura e umidità possono influire sui tempi di essiccazione indicati. KIPOS WPC non è idoneo all'uso interno.

## ISTRUZIONI

**PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso si consiglia di proteggersi le mani con guanti e di attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Pertanto garantire una buona ventilazione per permettere la rapida essicazione del prodotto o bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

**AVVERTENZE**: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.



**Lechner S.p.A.** • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it