Lechner
SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

UROIL

VERNICE DI FINITURA OLIURETANICA MONOCOMPONENTE PER PARQUET

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice di finitura monocomponente a base di oli uretanizzati con caratteristiche di ottima impregnazione, buona copertura, buona resistenza all'usura e facilissima applicazione. Di aspetto particolarmente caldo e naturale, tonalizza gradevolmente il legno esaltandone la venatura. UROIL è indicata per tutti i tipi di legno. Adatto anche per applicazioni su scale, porte, finestre e manufatti di legno in genere. Conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 500). Disponibile nelle versioni lucida, satinata ed opaca.

.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Rullo a pelo raso

Applicazione
Pennello

Adatto per uso interno

Tempo di fuori polvere 120 minuti
Tempo di fuori impronta 180 minuti
Tempo di carteggiabilità 12-24 ore
Tempo di messa in servizio 48-72 ore

Base chimica
Oli uretanizzati in solvente

Grado di lucentezza
Lux: 85 gloss, Sat: 50 gloss, Matt: 15 gloss

Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **25 mg**

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
80-100 ml/mq per mano

Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C

Miscelare prima dell'uso

Pulizia
SOLVENTE CH 500 (finchè il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare energicamente la confezione prima dell'uso. Dopo aver lasciato riposare il prodotto per qualche minuto, filtrarlo in un contenitore pulito ed utilizzare attrezzi puliti. Applicare la vernice in maniera uniforme e nelle quantità consigliate nella presente scheda. Ad essiccazione avvenuta, se necessario, carteggiare con carta abrasiva di grana n. 180-220, applicare una seconda mano ed eventualmente una terza. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE UR (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori a 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. In caso di legni ricchi di oli o sostanze coloranti come teak, Ipe lapacho, olivo, ecc l'essiccazione potrebbe risultare estremamente lenta e difficoltosa. Si consiglia pertanto di applicare UROIL in strati molto sottili e di ventilare adeguatamente i locali. Il prodotto non è compatibile con altri fondi o vernici per parquet. Per legni poco porosi e scarsamente assorbenti si consiglia di diluire la prima mano con DILUENTE UR entro i limiti consigliati (circa 5 %). Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. UROIL, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20° C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con UROIL si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro WOOD CLEAN V.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 500. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 465 g/l.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it