

VERNICE POLIURETANICA MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA PER PARQUET
AD ALTA RESISTENZA E TONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice poliuretanica monocomponente di finitura per parquet, in emulsione acquosa, tonalizzante, ideale per locali ad alto traffico, con alto potere coprente e ottima resistenza all'abrasione e alle sgommature. Dotata di eccezionale trasparenza, bagnabilità, carteggiabilità e facilità di applicazione. Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140). Disponibile nelle versioni lucida, satinata ed opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo a pelo raso



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Tempo di fuori polvere 30 minuti
Tempo di fuori impronta 60 minuti
Tempo di fuori carteggiabilità 12 ore
Tempo di messa in servizio 36-48 ore



Base chimica
Resine poliuretaniche in dispersione acquosa



Grado di lucentezza
Lux: 85 gloss, Sat: 45 gloss, Matt: 15 gloss



Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **7 mg**



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo
80-100 ml/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)



Teme il gelo



Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Applicare una mano di fondo all'acqua (COMFORT PRIME K1) raggiunto il "tempo fuori polvere" applicare la vernice, senza carteggiare il fondo. Agitare con cura la confezione prima dell'uso. Versare FINISH K1 in un contenitore pulito, filtrare, attendere 10 minuti circa ed utilizzare attrezzi puliti. Stendere il prodotto in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Dopo l'essiccazione della prima mano, rispettando i tempi di sovrapposizione sopra citati, si può procedere eventualmente all'applicazione di una seconda mano avendo cura di effettuare una leggera carteggiatura con carta o rete abrasiva di grana 180-220 tra una mano e l'altra. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiore a 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio della vernice.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. FINISH K1 è compatibile con tutti i prodotti vernicianti della SERIE FINISH e COMFORT. Non applicare successivamente vernici a solvente. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con FINISH K1 si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro WOOD CLEAN V. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. FINISH K1, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

CERTIFICAZIONI

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 47 g/l.