

VERNICE POLIURETANICA BICOMPONENTE ALL'ACQUA PER PARQUET AD ALTISSIMA RESISTENZA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice poliuretanica bicomponente di finitura per parquet, in emulsione acquosa, tonalizzante e con alto potere coprente. Resistente all'abrasione, alle sgommature ed allo spargimento accidentale di liquidi di comune uso domestico. Particolarmente indicato per locali ad alto traffico quali scuole, uffici e ristoranti. Di facile applicazione, dotata di eccezionale trasparenza, bagnabilità e carteggiabilità, tonalizza gradevolmente il colore del legno. Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 140). Disponibile nelle versioni lucida, satinata, super-opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

-  **Applicazione**
Rullo a pelo raso
-  **Applicazione**
Pennello
-  **Adatto per uso interno**
-  **Tempo di fuori polvere** 30 minuti
Tempo di fuori impronta 60 minuti
Tempo di carteggiabilità 12 ore
Tempo di messa in servizio 36-48 ore
-  **Rapporto di catalisi**
10:1 (A:B)
-  **Pot life**
2-3 ore
-  **Base chimica**
Resine poliuretaniche in dispersione acquosa
-  **Grado di lucentezza**
Lux: 85 gloss, Sat: 45 gloss, Super Matt: 5 gloss
-  **Taber test**
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **6 mg**
-  **Magazzinaggio**
12 mesi nelle confezioni originali sigillate
-  **Consumo**
80-100 ml/mq per mano
-  **Temperatura di utilizzo**
+10 - +25 °C
-  **Miscelare prima dell'uso**
-  **Pulizia**
Acqua (finché il prodotto è fresco)
-  **Teme il gelo**

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 140.
Contenuto COV prodotto pronto all'uso 69 g/l.

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Applicare una mano di fondo Lechner (FONDO CH 7 SPECIAL, COMFORT PRIME K1/K2) dopo essiccazione procedere alla carteggiatura con grana 180/220 ed aspirare. Agitare energicamente la parte A prima di versarla in un contenitore pulito ed utilizzare successivamente attrezzi puliti. Non agitare la parte B per evitare fenomeni di degasaggio troppo turbolenti. Versare lentamente il componente B nella parte A avendo cura di miscelarlo accuratamente fino ad ottenere una soluzione perfettamente omogenea; filtrare ed attendere 10 min. circa per evitare il fenomeno di schiuma durante l'applicazione della vernice. Stendere FINISH K2 in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Dopo l'essiccazione della prima mano, rispettando i tempi di sovrapplicazione sopra citati, si può procedere all'applicazione di una seconda mano avendo cura di effettuare una leggera carteggiatura con carta o rete abrasiva di grana 180-220 tra una mano e l'altra. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiore a 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio della vernice.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. FINISH K2 è compatibile con tutti i prodotti vernicianti della SERIE FINISH e COMFORT. Non applicare successivamente vernici a solvente. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con FINISH K2 si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro WOOD CLEAN V. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. FINISH K2, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Non agitare vigorosamente FINISH K2 parte B. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attendersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.