

ADESIVO A CONTATTO INODORE A PRESA IMMEDIATA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo a doppia spalmatura a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, particolarmente indicato per l'incollaggio di laminati plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC e gomma su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti, mediante applicazione a spatola. La sua particolare formulazione esente da solventi ed assolutamente inodore, oltre a garantire prestazioni elevate, permette l'utilizzo in massima sicurezza anche nelle situazioni di cantieristica più "delicate", dove non è possibile l'utilizzo di prodotti a base solvente, come ad esempio scuole, ospedali, edifici abitati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Pennello



Applicazione
Spatola dentata Lechner n.1



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Adatto per sedie a rotelle



Tempo di attesa 30-120 minuti
Tempo aperto 5 ore
Tempo di pedonabilità immediato
Tempo di indurimento finale 48 ore



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto
Pasta



Colore
Grigio



Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa



Consumo
150 g/m² per spalmatura



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Teme il gelo



Doppia spalmatura



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)



Prodotto esente da solvente

CERTIFICAZIONI

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc. Applicare con spatola dentata fine una mano uniforme di adesivo su entrambe le superfici. Nell'incollaggio di materiali in fogli, specie se sottili, quali i laminati plastici, l'uniformità della spalmatura è fattore decisivo per l'ottenimento di incollaggi perfettamente piani e regolari. Eventuali accumuli di adesivo possono risultare infatti più visibili per effetto del residuo solido elevato. Attendere da 30 a 120 minuti circa a seconda della temperatura, dell'umidità dell'ambiente e della porosità delle superfici. Oltre questo termine sulla superficie dell'adesivo può manifestarsi una leggera formazione di pelle che non preclude l'impatto delle pellicole adesive in fase di pressatura, purché questa venga eseguita entro 120 minuti dalla spalmatura. Tempi di essiccazione corretti e uniformità di pressatura sono essenziali per la qualità degli incollaggi. La presa è immediata e raggiunge il suo valore massimo pochi giorni dopo l'incollaggio (circa 48 ore).

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto ed il pavimento alle condizioni dei locali di posa. Eventuali saldature dei pavimenti posati possono essere fatte solo dopo 24 ore. Evitare l'esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.