

VERNICE BICOMPONENTE ALL'ACQUA PER PARQUET
AD EFFETTO NATURALE SOFT TOUCH E A ELEVATA RESISTENZA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice formulata con resine di nuova generazione ed additivi nanotecnologici, dona al legno un aspetto altamente naturale. RAW TOUCH mantiene invariato l'aspetto e la tonalizzazione del legno non verniciato garantendo un'ottima protezione dagli agenti chimici e un'ottima resistenza al traffico. Di facile applicazione, dotata di eccezionale effetto naturale soft touch. Disponibile nella versione super-opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo a pelo raso



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Tempo di fuori polvere 30 minuti
Tempo di fuori impronta 60 minuti
Tempo di carteggiabilità 12 ore
Tempo di messa in servizio 36-48 ore



Rapporto di catalisi
10:1 (A:B)



Pot life
2-3 ore



Base chimica
Resine poliuretaniche in dispersione acquosa



Grado di lucentezza
3 gloss



Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **7 mg**



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo
80-100 ml/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)



Teme il gelo



Prodotto esente da solvente

CERTIFICAZIONI

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare con cura la parte A prima di versarla in un contenitore pulito ed utilizzare successivamente attrezzi puliti. Non agitare la parte B per evitare fenomeni di degasaggio troppo turbolenti. Versare lentamente il componente B nella parte A avendo cura di miscelarlo fino ad ottenere una soluzione perfettamente omogenea; filtrare ed attendere 10 min. circa per evitare il fenomeno di schiuma durante l'applicazione della vernice. Per ottenere l'effetto natural touch è necessario stendere almeno due mani di vernice senza l'applicazione del fondo. Applicare una prima mano di vernice con una grammatura di circa 100 gr/mq, una volta asciutta e dopo circa 12 ore, carteggiare con grana 220/320, aspirare ed applicare una seconda mano di vernice (circa 80 gr/mq). RAW TOUCH è particolarmente efficace soprattutto su legni chiari quali rovere, frassino, acero e faggio chiaro.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. Non applicare successivamente vernici a solvente. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con RAW TOUCH si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro WOOD CLEAN V. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. RAW TOUCH, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Non agitare vigorosamente RAW TOUCH parte B. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullando quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:

Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 140.
Contenuto COV prodotto pronto all'uso 71 g/l.